


# ELASTIC

## КОЛЕРОВАННАЯ

ЭЛАСТИЧНАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ВЯЖУЩЕМ



# Ultra-Do

Для защиты строительных конструкций, вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри и снаружи зданий. Применяется с целью защиты основания от воздействия воды в таких сферах, как: гидроизоляция ванных комнат, душевых, подвалов и цоколей, фундаментов (в том числе подземные части), балконов, террас, бассейнов (глубиной до 5 м), колодцев, фонтанов, резервуаров с водой, искусственных водоемов и т.д. Перекрывает трещины до 1 мм, высокие характеристики по водонепроницаемости и морозостойкости, ручное и машинное нанесение, устойчива к механическому износу, устойчива к резким температурным перепадам, содержит полимерную фибру, защита от грибка и плесени, экологически безопасна. \*возможно нанесение при отрицательных температурах.

**СОСТАВ:** Комплекс специальных гидравлических вяжущих, минеральный наполнитель, армирующие волокна и модифицирующие добавки  
**ТИП ОСНОВАНИЯ:** Бетон, железобетон, каменные, армокаменные, пенобетон, керамзитобетон, цементная стяжка, цементно-известковая стяжка, ГКЛ и ГВЛ  
**ПОВЕРХНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Стена, пол, потолок  
**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

1. Расход сухой смеси – 1,5 кг/1мм/1м<sup>2</sup>
2. Минимальная толщина нанесения – 2 мм
3. Рекомендуемая толщина нанесения – 3 мм
4. Время жизни раствора – 30 мин
5. Проведение работ при температуре основания от +5°C до +35°C.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Ручной, машинный.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:** Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути.  
При работе с составом рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Перед применением сухую смесь требуется выдержать в теплом помещении в течение 1 суток.

Внимание! Расход воды может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Для определения точного расхода необходимо сделать пробный замес небольшого количества.

**ВАЖНО:** приготовить раствора ровно столько, сколько необходимо для использования в течение 30 минут  
При температуре воздуха +5-10°C воду для затворения, подогреть до +25-30°C.

1. Затворить смесь водой (от +15 до +20°C) в пропорции: Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

При обмазочном способе нанесения

расход воды составляет:

- на 1 кг смеси – 0,16– 0,20 л воды;
- на 25 кг смеси – 4– 5 л воды.

2. Добавляя смесь в воду, её нужно постоянно перемешивать, а так же непрерывно мешать в течение 2-4 минут до образования однородной консистенции\*\*.

3. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

4. Повторно перемешать в течение 2 минут.

5. Запрещается добавлять воду или сухую смесь

в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после второго перемешивания.

\*\* Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 оборотов в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности.

### ВНИМАНИЕ!

Запрещено наносить гидроизоляцию Elastic

- на сухую поверхность;
- на поверхность, с протечками воды;
- на замерзшую поверхность.
- запрещается применение раствора через 40 минут после второго перемешивания.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Согласно Технического Описания (ТО) на материал. Скачать или посмотреть ТО можно на сайте [ultra-do.ru](http://ultra-do.ru)

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 14 месяцев со дня изготовления. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги, при температуре от +5°C до + 35°C и влажности воздуха не более 70 %. Не допускать резкого изменения температуры при

хранении. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Запрещается хранить в открытой таре. Смесь упакована в специальные мешки с минимальной подверженностью неблагоприятным атмосферным условиям. Все характеристики продукта и гарантийные сроки верны для продукта, хранящегося в закрытой упаковке с соблюдением условий хранения. За продукт в открытой или поврежденной таре и его характеристики производитель ответственности не несёт.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Составы транспортируют всеми видами транспорта закрытого типа.

### ВНИМАНИЕ!

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Смесь сухая строительная гидроизоляционная, поверхностная Ultra-Do Elastic, ГОСТ 31357-2007

# 25 кг