


HYDRO

КОЛЕРОВАННАЯ

ШТУКАТУРНАЯ ЖЕСТКАЯ
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Ultra-Do

Для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных недеформирующихся конструкций внутри и снаружи зданий. Применяется с целью защиты основания от воздействия воды в таких сферах, как: гидроизоляция ванных комнат, душевых, подвалов и цоколей, фундаментов (в том числе подземные части), балконов, террас, бассейнов (глубиной до 5 м), колодцев, фонтанов, резервуаров с водой, искусственных водоемов и т.д. Высокие характеристики по водонепроницаемости и морозостойкости, паропроницаемая, ручное и машинное нанесение, высокая устойчивость к механическому износу, устойчива к резким температурным перепадам, содержит полимерную фибру, защита от грибка и плесени, экологически безопасна.

СОСТАВ: Комплекс специальных гидравлических вяжущих, минеральный наполнитель, армирующие волокна и модифицирующие добавки
ТИП ОСНОВАНИЯ: Бетон, железобетон, каменные, армокаменные, пенобетон, керамзитобетон, цементная стяжка, цементно-известковая стяжка, ГКЛ и ГВЛ
ПОВЕРХНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стена, пол, потолок

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Расход сухой смеси – 1,8 кг/1мм/1м²
2. Время жизни раствора – 60 мин
3. Проведение работ при температуре основания от +5°C до +35°C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Ручной, машинный.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути.

При работе с составом рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Затворить смесь водой (от +5 до +25°C) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду и одновременно перемешивают.

Для нанесения кистью:

- на 1 кг смеси – 0,20 – 0,24 л воды;
- на 25 кг смеси – 4,25–4,75л воды.

Для нанесения шпателем:

- на 1 кг смеси – 0,18 – 0,20 л воды;
- на 25 кг смеси – 4,0 – 4,5 л воды.

Перемешать до получения однородной массы*.

Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

Повторно перемешать.

* Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или

обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 оборотов в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено наносить гидроизоляцию Hydro

- на сухую поверхность;
- на поверхность, с протечками воды;
- на замерзшую поверхность.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Согласно Технического Описания (ТО) на материал.

Скачать или посмотреть ТО можно на сайте ultra-do.ru

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 14 месяцев со дня изготовления. Допустимая температура для хранения от +5°C до + 35°C. Не допускать резкого изменения температуры при хранении.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Составы транспортируют всеми видами транспорта крытого типа.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Смесь сухая строительная гидроизоляционная Ultra-Do Hydro, ГОСТ 31357-2007

25 кг

ULTRA-DO.RU