


ПЛомБА

СВЕРХБЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК

5 кг



Ultra-Do

Быстрое схватывание, остановка активного водопритока, аварийный ремонт конструкций из бетона, железобетона, кирпича, камня.

СОСТАВ: Цементное вяжущее, минеральные, гидрофобные и полимерные модифицирующие добавки.

ТИП ОСНОВАНИЯ: Бетон, железобетон, каменные, армокаменные, кирпичная кладка, пенобетон, трубы, стяжка, штукатурки.

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стена, пол, потолок

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Расход сухой смеси – 1,5кг/1дм³
2. Минимальная глубина дефекта – 10 мм
3. Минимальная ширина дефекта – 10 мм
4. Время жизни раствора – 3-5 мин

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Ручной

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути. При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Затворить смесь водой (от +10 до +25°С) в пропорции:

- на 600 г смеси - 0,15-0,16 л воды;
- на 1 кг смеси - 0,25 - 0,26 л воды.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Согласно Технического Описания (ТО) на материал. Скачать или посмотреть ТО можно на сайте ultra-do.ru

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Вёдра хранить на поддонах, предохраняя от влаги при температуре от -30°С до + 50°С и влажности воздуха не более 70%. Не допускать резкого изменения температуры при хранении.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Составы транспортируют всеми видами транспорта крытого типа.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Смесь сухая строительная гидроизоляционная, поверхностная, ручного нанесения Ultra-Do ПЛОМБА ГОСТ 31357-2007

ULTRA-DO.RU